

FIȘĂ TEHNICĂ

Pag. 1 of 2 No.: rev.

SPOR LAC DE PIATRA

DESCRIERE PRODUS:

Este un produs fabricat pe baza de rasini acrilice si solventi organici

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Aderenta foarte buna la suport
- Rezistenta foarte buna la intemperii, nu permite absorbtia de apa
- Aspect lucios, incolor si transparent
- Pelicula rezistenta la ingalbenire

DOMENII DE UTILIZARE:

Protejarea si decorarea suprafetelor verticale ale fatadelor din piatra si caramida decorative. Se poate aplica la interior si exterior.

Produsul este avizat de CTPC (Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii)

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, viscos, fara impuritati mecanice	-
Timp de scurgere, cupa ISO Ø 4, 23±0,5°C	sec.	45	SR EN ISO 2431:1997+A
Continut de NV (60 min./125°C), min.	%	24	SR EN ISO 3251
Densitate	g/cm ³	0,92 ±0.05	SR EN ISO 2811-1
B. Pelicula			
Aspect	-	Uniforma, transparenta, fara incluziuni straine	-
Culoare	-	incolor	-
Duritate Persoz, min - dupa 2h (pe sticla cu trasatorul 120 micrometri)	sec	200	SR EN ISO 1522



MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: max.12-30°C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Nu se aplica sub 10°C sau pe suprafete umede.

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment
- Nu se dilueaza

Pregătire suportului și aplicarea:

Suportul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să fie uscat (umiditate mai mică de 4%);
- rezistent din punct de vedere mecanic;
- să fie curățat de materiale care împiedică aderența (praf, grăsime, vopsea, tencuială etc)

Se aplică SPOR lac de piatră nediluat, cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare pe suprafețe mari

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curățat cu diluant D5105

Număr de straturi recomandate:

1-2 în funcție de porozitatea suportului

CONSUMURI SPECIFICE:

Consumul teoretic: 10 m²/litru

TIMP DE USCARE:

Se usucă complet după max. 2 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaje metalice: 0.75L, 2.5L

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-25°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate: 36 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MASURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ:

Se interzice:

utilizarea echipamentelor electrice și a uneltelor neconforme normelor în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;

prezența surselor de foc deschis;

contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele;

inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor de produs; ingerarea produselor.

Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip, spuma chimică.

Punct de inflamabilitate: peste 21°C.

A se consulta Fișa de Securitate a produsului!

COV limită UE g/l: cat A/ h 750(2007)/750(2010)

COV Produs, max.g/l: 750